

| ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO |                                                         | ESTÁNDAR                                                                 | 5mm 0,55mm SPC Click                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                             | Espesor total                                           | ISO 24346                                                                | 4 mm + 1 mm esterilla = 5 mm                          |
|                             | Espesor de la capa de desgaste                          |                                                                          | 0,55 mm                                               |
|                             | Peso total                                              | EN ISO 23997                                                             | 7,140 kg/m2                                           |
|                             | Clasificación de uso                                    | EN 16511                                                                 | Clase 34                                              |
|                             | Tamaño lama<br>Información de embalaje                  | ISO 24341                                                                | Click: 177,8 x 1219,2 mm<br>2,168 m2 / 10 pcs         |
|                             | Capa base (opcional, IXPE)                              |                                                                          | 1 mm                                                  |
|                             | Tratamiento de superficies (UV)                         |                                                                          | Si                                                    |
|                             | Bordes biselados                                        |                                                                          | Microbisel                                            |
|                             | Estabilidad dimensional                                 | EN-ISO 23999                                                             | ≤ 0,15 %                                              |
|                             | Reacción al fuego                                       | EN 13501 - 1                                                             | BFL-S1                                                |
|                             | Sangría residual                                        | ISO 24343 - 1                                                            | ≤ 0,05 mm                                             |
|                             | Pata de mueble                                          | ISO 424                                                                  | Sin daños                                             |
|                             | Silla con ruedas                                        | EN - 4918                                                                | Sin cambios                                           |
|                             | Fuerza de bloqueo                                       | ISO 24334                                                                | Junta longitudinal: 3,4 kN/m<br>transversal: 3,6 kN/m |
|                             | Reducción del ruido de impacto con subcapa IXPE de 1 mm | EN ISO 717 - 2                                                           | 19 dB                                                 |
|                             | Resistencia a la luz                                    | EN ISO 105 - B02                                                         | 6 - 7                                                 |
|                             | Resistencia a las manchas                               | EN 438 - 2                                                               | Grupo 1-3: Grado 5                                    |
|                             | Resistencia a micro arañazos                            | EN 16094                                                                 | MSR-A2                                                |
|                             | Resistencia al impacto                                  | EN 13329 Annex F                                                         | > 1800 mm                                             |
|                             | Resistencia a la abrasión                               | EN 13329 Annex E                                                         | ≥ 4000 cycles                                         |
|                             | Resistencia térmica                                     | EN 12664                                                                 | 0,0177 m2 K/W                                         |
|                             | Resistencia al deslizamiento                            | DIN 51130<br>EN 13893                                                    | R9<br>μ ≥ 0,30 DS                                     |
|                             | Propensión a la electricidad estática                   | EN 1815                                                                  | ≤ 2kV                                                 |
|                             | Formaldehido                                            | EN 717 - 1                                                               | E1 (libre de formoladehído)                           |
|                             | Prueba de sonido STC con base IXPE de 1 mm              | ASTM E90 & E413                                                          | STC 52                                                |
|                             | Prueba de sonido IIC con base IXPE de 1mm               | ASTM E 989 - 18                                                          | IIC 55                                                |
|                             | Pentaclorofenol (PCP)                                   | CEN/TR 14823                                                             | Libre de PCP                                          |
|                             | Sistema de calefacción por suelo radiante               | Si es adecuado, consulte las instrucciones de instalación independientes |                                                       |
|                             |                                                         |                                                                          | Max. 29°C                                             |

